



**Производство рубероида**

Адрес: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская 12г

Тел.: +7(343) 344-86-85, +7(909) 007-00-12

rf@pkgros.ru

www.pkgros.ru

**Паспорт № 133**

**Рубероид ТУ РКК-350**  
**ТУ 5774-001-32107337-2014**

Номер партии	Дата изготовления	Кв. метров	Рулонов
339	01.10.2025	33970	3397

Основа: картон кровельный М300 (ТУ 5443-009-00287906-2007)

№	Наименование показателя	ТУ 5774-001-32107337-2014	Факт
1	Внешний вид	На полотне не должно быть дыр, трещин, разрывов	Соответствует
2	Масса 1м <sup>2</sup> полотна, г	1300±200	1350
3	Полнота пропитки	Отсутствие светлых прослоек	Соответствует
4	Разрывное усилие при растяжении, Н, не менее	215	380
5	Гибкость на брус с закруглением радиусом 25±0,2 мм при температуре не выше 5 °С	На лицевой стороне поверхности полотна не должно быть трещин	Выдерживает
6	Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более	2	1,1
7	Теплостойкость при Т (353±2) К (80±2) С в течение не менее 2 ч	Не должно быть вздутий следов перемещения покровного состава	Выдерживает
8	Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Па в течение не менее 72 ч	На поверхности не должно быть признаков проникновения воды	Выдерживает
9	Площадь рулона	10,0±0,3	9,99

Испытания материала по ГОСТ2678-94

**Заключение: Соответствует ТУ 5774-001-32107337-2014**

ОТК

Гродский И.Н./

